

**FORMATERM® PS Skylt / Reklam**

PS Skylt / reklam Tekniska Data	Värde FT230	Enhet	Standard	Test Värden
<b>Mekaniska egenskaper</b>				
Ytmodul	1650	MPa	ISO527	1mm/min
Draghållfasthet vid flytpunkt	25	MPa	ISO527	50mm/min
Förlängning vid brott	50	%	ISO527	50mm/min
Böjstyrka	40	MPa	ISO178	2mm/min
Izod slagseghet vid +23°C	10	kJ/kvm	ISO179	23°C
Kultryckshårdhet	80	N/mm2	ISO2039	358 N/30 s
<b>Termiska egenskaper</b>				
VICAT-punkt	90	°C	ISO306	B50/oil
Formbeständighetstemperatur	82	°C	ISO75	1,8 Mpa
<b>Fysikaliska egenskaper</b>				
Densitet	1,04	kg/cm3	ISO1183	-
Brandklassning enligt UL 94 vid 1,6 mm	HB	UL klass	UL94	1,4 mm

**Leveransprogram**

Max bredd	1250 mm
Tolerans, längd och bredd	+/-2,0 mm
Min tjocklek	1,0 mm
Max tjocklek	4,0 mm
Tolerans tjocklek	+/-0,15 mm
Narver	Slät
Folier	Silver, guld, silver och guld hairline, pewter.
Färger	Svart alt vit baksida

**Produktegenskaper**

Högslagseg Polystyrene för inomhusapplikationer

Användningsområden

Reklam och screentryckning

*Informationen är given i god tro. Faktorer utanför vår kontroll kan förändra vissa av dessa siffror och viss del av den information vi givit ovan. Vi ger därför inga garantier för att allt stämmer under alla förhållanden*